

Kiehl-Legnodur-Titan

Seidenmatte 2-Komponenten-Beschichtung für Holzböden

Produkt-Code: GE 10

Eigenschaften

Für geölte und versiegelte Echtholzböden. Hoher Feststoffanteil, matte transparente Filmbildung. Sehr strapazierfähig, sehr hohe Abriebsfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Geeignet für Flächendesinfektionsmittel, sehr hohe Beständigkeit gegen Händedesinfektionsmittel.

Produktzusammensetzung

Metallsalzfreie Kunststoffdispersion, Weichmacher (TBEP-frei), Polyethylenwachse, wasserlösliche Lösungsmittel.

pH-Wert (Konzentrat): ca. 8

Anwendungsbereich

Zum Schutz von Echtholzböden (in Krankenhäusern, Altenheimen, Schulen, Kindergärten und öffentlichen Einrichtungen) wie z. B. Parkett, Dielen, Pflaster, Industrieparkett, Treppen, OSB-Platten, Leimholz etc., die mit Versiegelungen oder wachsfreien Holzölen wie z. B. Kiehl-Basic-Oil, Kiehl-PurOil oder Kiehl-Eco-Refresher gepflegt wurden. Bei Fertigparkett ist vor der Verarbeitung ein Haftungstest durchzuführen.

Anwendung

Vor der Anwendung von Kiehl-Legnodur-Titan müssen die Holzflächen zunächst mit der maschinellen Trockenreinigung (Einscheibenmaschine, Saugkranz, Sauger, Kiehl-Legno-Pad) gesäubert werden, bis sich eine gleichmäßige matte Optik eingestellt hat.

Vor dem Beschichten muss die zweite Komponente Kiehl-Durator der Basisbeschichtung Kiehl-Legnodur-Titan (1 Flasche auf 1 Kanister = 100 ml auf 5 Liter) zugemischt werden. Dazu Kiehl-Durator vollständig in die Basisbeschichtung gießen und gut aufschütteln. Nach dem Aufschütteln ca. 5 min. ruhen lassen. Die angemischte 2-Komponenten-Beschichtung innerhalb von 12 Stunden verarbeiten, danach ist sie ausgehärtet und nicht mehr verarbeitungsfähig.



Beschichten:

Eine einwandfreie Haftung und Optik ist nur auf sauberen, fett-, wachs-, silikon-, beschichtungs- und staubfreien Flächen gewährleistet. Ca. 300 ml unverdünnt auf den Boden geben und sofort mit Wischwiesel oder Flachmopp in gleichmäßig überlappenden Bahnen auf ca. 10 m² dünn verteilen. Zügig überlappend (nass in nass) weiterarbeiten. Es sind je nach Oberflächenbeschaffenheit 1 – 2 Aufträge im Abstand von ca. 90 Minuten (max. aber 6 Stunden) notwendig. Nur trockene Filme bilden eine strapazierfähige Pflegeschicht.



Reinigungsmittel für Arbeitsmaterial: Wasser

Hinweis: Der Film ist nur im Rahmen der Trockenreinigung, nicht durch Grundreinigung zu entfernen. Für die Unterhaltsreinigung und für die Pflegemaßnahme Pflegeanweisung gemäß DIN 18356 beachten.

Holz- und Parkettpflege

Verbrauch pro m²

Beschichten: 30 ml pro Auftrag

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

2 x 5 L Kanister und 2 x 100 ml Flaschen im Karton

Art.-Nr. j 22 14 20 5

Vor Frost schützen!



Kiehl-Durator

Zweite Komponente von Kiehl-Legnodur-Titan

Produktzusammensetzung

Vernetzer, Hilfsstoffe. pH-Wert (Konzentrat): ca. 8

GHS 05, 07, 08, 09, Gefahr (im Konzentrat);
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P260 Dampf nicht einatmen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+P312+P330 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Mund ausspülen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

Enthält: Trimethylolpropane tris (2-methyl-1-aziridine propionate) (INCI).

